



Холдинг «Магілеўліфтмаш»  
 Адкрытае акцыянернае таварыства  
 «Зеніт»  
 (ААТ «Зеніт»)

вул. Грышына, 94, 212000, г. Магілёў,  
 Тэлефоны: прыёмная (0222) 73 89 45,  
 адзел маркетынга 73 89 01, канцэлярыя 73 89 21  
 Факс: (0222) 73 89 61  
 www.zenit.by, e-mail: zenit@zenit.by  
 Р/р № BY05BPSB30121190680189330000  
 у Рэгіянальнай дырэкцыі № 600 па Магілёўскай вобласці  
 ААТ «БПС-Ашчадбанк» г. Магілёў, ВІС BPSBВY2X,  
 УНП 700002620, АКПА 147601777000

Холдинг «Могилевлифтмаш»  
 Открытое акционерное общество  
 «Зенит»  
 (ОАО «Зенит»)

ул. Гришина, 94, 212000, г. Могилёв,  
 Телефоны: приёмная (0222) 73 89 45,  
 отдел маркетинга 73 89 01, канцелярия 73 89 21  
 Факс: (0222) 73 89 61  
 www.zenit.by, e-mail: zenit@zenit.by  
 Р/с № BY05BPSB30121190680189330000  
 в Региональной дирекции № 600 по Могилёвской области  
 ОАО «БПС-Сбербанк» г. Могилёв, ВІС BPSBВY2X,  
 УНП 700002620, ОКПО 147601777000

30.09.2020 № 48-04/4170  
 На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Акт испытания жидкости против брызг и налипания АС-1

Цель проведения испытаний: Проверка свойств и качества жидкости против брызг и налипания «АС-1» производства ООО «Сварной» (РФ) в условиях производства.

Комиссия в составе:

Члены комиссии: Главный механик Скворцов С.А.  
 Зам.главного механика Сычиков А.В.  
 Зам.главного технолога Карпович А.А.

В период с 01.08.2020 по 31.09.2020 на сварочном полуавтоматическом и аппарате ручной дуговой сварки была испытана жидкость против брызг и налипания «АС-1». Испытания проводились при сварке в среде защитных газов (CO<sub>2</sub>, смесь Ar+ CO<sub>2</sub>) и при РДС сталей Ст20 и 12Х18Н10Т. Жидкость наносилась путём распыления на металл и равномерным распределением состава на поверхности.

Результаты испытаний

Жидкость против налипания и брызг «АС-1» эффективно защитила основной металл от сварочных брызг, капли легко удалялись с поверхности чистовых деталей металлической щёткой без особых усилий или использования специального инструмента.

ВЫВОДЫ

Жидкость против налипания и брызг «АС-1» эффективно защищает металл от сварочных брызг, при этом она не токсична, негорючая, взрывобезопасная при хранении и эксплуатации, легко наносится на поверхность.

Использование данной жидкости позволяет существенно экономить на абразивных материалах и уменьшает время технологического процесса за счёт уменьшения времени на очистку поверхности металлов от сварочных брызг.

Жидкость против налипания и брызг «АС-1» рекомендована к применению на производстве ОАО «Зенит»

Главный механик

Зам.главного механика

Скворцов С.А.

Сычиков А.В.